



CALERAS CYCUSA.

Fundada en 1936

CARBONATO DE CALCIO

Registro: MGAP N° 30584

Consumo animal

Industria

Composición química

Carbonato de Calcio % CaCO ₃	Mínimo: 85	Máximo: 99
Calcio % Ca	Mínimo: 34	Máximo: 39
Carbonato de magnesio % MgCO ₃	Mínimo: 1	Máximo: 10
Fósforo y proteínas	No contiene	
Hierro y aluminio % R ₂ O ₃	< 1%	
Humedad		Máximo: 2%
Sílice % SiO ₂	Mínimo: 0	Máximo: 10
Cenizas insolubles		Máximo: 10%

Granulometría

Molido fino

Especificaciones	Valores (%)
Pasa tamiz 1,0 mm	100
Pasa tamiz 0.8 mm	90
Pasa tamiz 0.3 mm	85

Molido grueso

Especificaciones	Valores (%)
Pasa tamiz 4,0 mm	100
Pasa tamiz 3,2 mm	95
Pasa tamiz 2,1 mm	55
Pasa tamiz 1,0 mm	5

Molido Medio Grano Fino

Especificaciones	Valores (%)
Pasa Tamiz 2 mm	100
Pasa Tamiz 1 mm	5

Molido Medio Grano Grueso

Especificaciones	Valores (%)
Pasa Tamiz 4 mm	100
Pasa Tamiz 2 mm	5

Propiedades físicas

- **Color:** Grisáceo

Presentación

Molido Ultrafino

Especificaciones	Valores (%)
Pasa Tamiz 0,3 mm	100
Pasa Tamiz 0,045 mm	85



✓ Big Bags (1000kg.)



✓ Bolsa de plastillera(25kg.)

✓ Granel en Camion Tolva

Planta Montevideo

Tel.: 25145331 - 25145349
Cno. Corrales 3626

Planta Minas

Tel.: 4442 3335 - 4442 2707
Avda. Gral. Flores 1686