



CALERAS CYCUSA.

Fundada en 1936

DOLOMITA CALCINADA

Normas: ANSIA / AWWA B202 / 93

Tratamiento de residuos

Industria

● Propiedades físicas

Según el requerimiento del cliente se puede moler desde: **10cm a 100 mesh.**

● Composición química

CaO	Mínimo: 38%
MgO	Mínimo: 20%

● Granulometría

Especificación	Valores (%)
Pasa tamiz 180 mesh	Mínimo: 84

Presentación



Bolsa de plastillera(25kg.)



Bolsones (800kg.)

Planta Montevideo

Tel.: 25145331 - 25145349
Cno. Corrales 3626

Planta Minas

Tel.: 4442 3335 - 4442 2707
Avda. Gral. Flores 1686