



**CALERAS CYCUSA**

Fundada en 1936

# CARBONATO DE CALCIO

Agro

Registro: MGAP N° 529/001

## Composición química

<b>Carbonato de Calcio</b> % CaCO <sub>3</sub>	Mínimo: 85	Máximo: 99
<b>Carbonato de Magnesio</b> % MgCO <sub>3</sub>	Mínimo: 1	Máximo: 10
<b>Sílice</b> % SiO <sub>2</sub>	Mínimo: 0	Máximo: 10
<b>Fósforo y proteínas</b>	No contiene	
<b>Hierro y aluminio</b> % R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 1%	
<b>Humedad</b>		Máximo: 2%
<b>Poder de neutralización</b> %CaCO <sub>3</sub>	Mínimo: 85	
<b>Contenido de calcio y magnesio</b> %CaO + % MgO	Mínimo: 50	
<b>Poder relativo de neutralización. Total, PRNT (%)</b>		Promedio: 81%

## Granulometría

### Molido fino

Especificaciones	Valores (%)
Retiene tamiz 2,0 mm	0
Retiene tamiz 1,0 mm	5
Retiene tamiz 0.8 mm	15
Pasa tamiz 0.3 mm	80

### Molido estandar

Especificaciones	Valores (%)
Pasa Tamiz 2,0 mm	100
Pasa Tamiz 0,8 mm	70
Pasa Tamiz 0,3 mm	50

## Propiedades físicas

- **Color:** Grisáceo

## Presentación



✓ Big Bags (1000kg.)



✓ Bolsa de plastillera(25kg.)

✓ Granel en camion tolva

✓ Granel en camion volcadora

### Planta Montevideo

Tel.: 25145331 - 25145349  
Cno. Corrales 3626

### Planta Minas

Tel.: 4442 3335 - 4442 2707  
Avda. Gral. Flores 1686