



**CALERAS CYCUSA.**

Fundada en 1936

# CARBONATO DE MAGNESIO

Agro

Registro: MGAP N° 529/002

## Composición química

<b>Carbonato de Calcio</b> % CaCO <sub>3</sub>	Mínimo: 40	Máximo: 70
<b>Carbonato de Magnesio</b> % MgCO <sub>3</sub>	Mínimo: 30	Máximo: 60
<b>Contenido de calcio y magnesio</b> %CaO + % MgO	Mínimo: 40%	
<b>Poder de neutralización</b> %CaCO <sub>3</sub>	Mínimo: 80%	
<b>Eficiencia relativa</b>	Mínimo: 86	
<b>Poder relativo de neutralización. Total, PRNT (%)</b>		Promedio: 77%

## Granulometría

### Molido fino

Especificaciones	Valores (%)
Retiene tamiz 2,0 mm	0
Retiene tamiz 1,0 mm	10
Retiene tamiz 0.8 mm	15
Pasa tamiz 0.3 mm	75

### Molido Estandar

Especificaciones	Valores (%)
Pasa Tamiz 2,0 mm	100
Pasa Tamiz 0,8 mm	70
Pasa Tamiz 0,3 mm	50

## Propiedades físicas

- **Color:** Grisáceo

## Presentación



✓ Big Bags (1000kg.)

✓ Granel en Camion Tolva



✓ Bolsa de plastillera(25kg.)

✓ Granel en Camion Volcadora

### Planta Montevideo

Tel.: 25145331 - 25145349  
Cno. Corrales 3626

### Planta Minas

Tel.: 4442 3335 - 4442 2707  
Avda. Gral. Flores 1686